

ST 30 TRANSPARENT GLOSSY 2 COMPONENT POLYURETHANE PAINT

SƠN BÓNG TRONG SUỐT POLYURETHANE 2 THÀNH PHẦN (PU 2K)

Mô tả

ST 30 thuộc dòng sơn hỗn hợp có 2 thành phần, có tác dụng bảo vệ bề mặt sản phẩm nội thất và ngoại thất gỗ, sơn bảo vệ ô tô, xe máy, các sản phẩm sắt thép... Sơn được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp và dân dụng.

Ứng dụng

- **ST 30** được biết đến như lớp áo giáp bảo vệ nằm ngoài cùng nhằm làm tăng tuổi thọ và độ thẩm mỹ sản phẩm nội thất (giường ngủ, sofa gỗ, tủ bếp, bàn ghế,...)
- **ST 30** có khả năng chống rỉ sét, chống tia cực tím UV, khá bền màu khi dùng **ST 30** vẫn giữ nguyên được màu sắc vốn có của vật liệu, ít bị trầy xước nếu bị tác động ngoại lực,... Vì vậy dùng bảo vệ bề mặt các đồ vật khỏi sự mài mòn, tác động của thời tiết, chống trầy xước cho các sản phẩm ngoại thất...

Ưu điểm

- Bám dính tốt, nhanh khô.
- Độ mịn, độ cứng và độ bóng cao.
- Bảo vệ bề mặt hiệu quả.
- Chống chịu tốt: chống ăn mòn, chống thấm nước, kháng tia UV, chống ngả vàng trước mọi điều kiện thời tiết.
- Nổi bật màu sắc chất liệu.
- Sơn được sơn trên sắt thép, mặt gỗ... sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.
- Đáp ứng được các tiêu chí xây dựng nên được sử dụng rộng rãi cho sản phẩm nội, ngoại thất trong gia đình và công nghiệp.

Thông số kỹ thuật

Thành phần	Acrylic Polyol & Isocyanate
Tỷ lệ thành phần A : B	2 : 1
Dung môi pha loãng	10 - 15%
Thời gian se mặt (phút)	30 - 40
Thời gian sống Potlife (A+B) (giờ)	10
Độ cứng bút chì	HB
Độ bóng góc 20° (GU)	102 - 106
Độ bám cross cut	1
Độ bền va đập lồi kg.cm	100
Độ bền va đập lõm kg.cm	100
Thời gian khô xác định ở 24°C, RH 82% cán 150 micro thể tích rắn 40%	

Đóng gói

Bộ 1kg, 5kg, 20kg

Định mức

Phun trên nền vật liệu: 0,06 - 0,08 kg/m²/2 lớp.

Vệ sinh dụng cụ

Rửa dụng cụ và thiết bị ngay sau khi thi công bằng dung môi, Xylene... Khi sản phẩm đã đóng rắn phải sử dụng biện pháp cơ học để vệ sinh.

Lưu kho

Thời gian bảo quản **ST 30** là 12 tháng khi bao bì còn nguyên vẹn, chưa mở nắp trong điều kiện thoáng mát và khô ráo.

Reference No. ST 30/06012025

Tham chiếu ST 30/06012025