

ST 32

POLYURETHANE PRIMER 2 COMPONENT

LỚP LÓT CHO BÊ TÔNG POLYURETHANE 2 THÀNH PHẦN

Description / Mô tả

ST 32 is a primer for concrete. Moisture curing polyurethane resin based 2 component. Special Primer for polyurethane sealer and moisture-curing polyurethane membrane. Suitable for use on concrete/brick/mortar/granite... As a primer for waterproofing layers of polyurethane/polyurea/and pu-based bases in general.

ST 32 là lớp lót cho bê tông, đóng rắn trong môi trường ẩm từ gốc nhựa polyurethane 2 thành phần. Là lớp Lót đặc biệt phủ lấp kín và đóng rắn được trong môi trường ẩm.

Thích hợp thi công trên nền bê tông /gạch/vữa/đá granite... Là lớp lót cho các lớp chống thấm polyurethane/polyurea /và các gốc pu nói chung.

Technical Data

Thông số kỹ thuật

Ratio mix - Tỷ lệ trộn	Part A : Part B = 4 : 1
Mixture - Specific weight at 32°C Hỗn hợp - Tỷ trọng ở nhiệt độ 32°C	1 ± 0.05 kg/l
Mixture - Viscosity at 32°C Hỗn hợp - Độ nhớt ở nhiệt độ 32°C	0,8 ± 0,05 dPa.s
Theoretical consumption Định mức sử dụng	100 - 400 g/m ²
Adhesion to concrete (ASTM D 4541) Độ bám dính vào bê tông (ASTM D 4541)	> 3 MPa
1st - Overapplication time at 32°C, ≤ 30% RH Điều kiện thi công lớp đầu và lớp kế tiếp hay lớp phủ ở nhiệt độ 32°C, và độ ẩm ≤ 30%	20 minutes minimum 60 minutes maximum Tối thiểu 20 phút và tối đa 60 phút
Storage Bảo quản	12 months (unopened sealed packag- ing, in a dry place) 12 tháng (khi chưa khai thùng trong điều kiện khô ráo)

Reference No. ST 32/06012025

Tham chiếu ST 32/06012025