

ST 41

EFFLORESCENCE RESISTANCE

PRIMER PAINT

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP

Mô tả

ST 41 – Efflorescence Resistance Primer Paint là sơn lót kháng kiềm cao cấp, được tạo nên bởi nhựa acrylic, bột độn và các phụ gia đặc biệt, có tác dụng ngăn chặn các tác động của chất kiềm trên bề mặt tường, giúp cho sơn phủ tăng độ bám dính, đều màu, tăng độ bền cho bề mặt mới.

Ứng dụng

Chống kiềm hóa, muối hóa hữu hiệu cho bề mặt thạch cao, xi măng, bê tông...

Thông số kỹ thuật

Chỉ tiêu	Kết quả	Tiêu chuẩn
Tỷ trọng (g/cm ³)	1.25 ± 0.05	
Thời gian khô bề mặt (h)	0.5	TCVN 2096:1993
Thời gian khô hoàn toàn (h)	2	TCVN 2096:1993
Độ bám dính (điểm)	1	TCVN 2097:1993
Khả năng kháng kiềm (h)	48	JIS A 6909 : 1984

Thi công

Bề mặt nền phải sạch, khô và chắc, không có bụi và tạp chất. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch hoàn toàn các khiếm khuyết, rong rêu nấm mốc, trám trét các vết nứt. Độ ẩm tường <16%. Khuấy đều **ST 41** trước khi sử dụng, dùng rulo lăn đều lên bề mặt tường

Đóng gói & Định mức

Quy cách : 5 kg, 20 kg
Định mức : 0.08 – 0.10 kg/m² (tùy bề mặt và kỹ thuật thi công)
Bảo quản : Nơi khô ráo, thoáng mát
Hạn sử dụng : 12 tháng

Tham chiếu ST 41/01042024