

ST 66

VỮA KHÔ TRỘN SẴN – ĐA CHỨC NĂNG

Mô tả

ST 66 – là vữa dạng bột màu xám bao gồm xi măng, cát sạch chọn lọc, nhựa tổng hợp và phụ gia có công thức đặc biệt để sau khi trộn với nước thành hỗn hợp vữa có cường độ và độ bám dính phù hợp. Sau khi đóng rắn **ST 66** có tính bám dính, tạo cường độ và kiểm soát độ co ngót.

Ứng dụng tiêu biểu

ST 66 là loại vữa trộn sẵn (vữa xây dựng) đa chức năng mác 75# dùng để xây gạch thông thường, trát hoặc phun tường và phủ sàn nhà trong và ngoài trời.

Hướng dẫn trộn

Đổ khoảng 10 lít nước vào thùng máy trộn. Từ từ thêm 40 kg **ST 66** và trộn với máy trộn tốc độ chậm cho đến khi đạt được hỗn hợp vữa đồng nhất và không vón cục.

Để yên hỗn hợp trong 5 phút và trộn lại trước khi sử dụng.

Thông số kĩ thuật

Dạng	Bột
Màu	Xám
Tỉ lệ trộn	40 kg của ST 66 với khoảng 10 lít nước
Tỉ trọng sau trộn	2,00 g/cm ³
Thời gian sống sau trộn	khoảng 2 giờ
Nhiệt độ thi công	từ 5°C đến 45°C
Thời gian se mặt	khoảng 15 ~ 20 phút
Thời gian chỉnh sửa	sau 30 phút
Thời gian đóng rắn hoàn toàn	sau 24 giờ
Nhiệt độ khả ứng	từ -30°C đến +90°C
Cường độ bám dính trên bê tông (ASTM D7234 -12)	
- sau 28 ngày	0,5 MPa
Cường độ nén (TCVN 9204 : 2012)	
- sau 7 ngày	5 MPa
- sau 28 ngày	8 MPa

Vệ sinh

Tất cả các công cụ và tay có thể được làm sạch bằng nhiều nước trước khi vừa đóng rắn. Sau khi đã đóng rắn, việc làm sạch trở nên rất khó khăn hơn nhưng thường có thể được loại bỏ bởi các phương tiện cơ học.

Đóng gói

ST 66 được đóng gói trong bao 40 kg.

Lưu kho

12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nơi mát và bao chưa mở.

Tham chiếu ST 66/06012025