

ST 67 STUCCO

VỮA KHÔ TRỘN SẴN CÓ MÀU DÙNG TRANG TRÍ

Mô tả

ST 67 – là vữa dạng bột có nhiều màu bao gồm xi măng, cát sạch chọn lọc, màu vô cơ, polimer tổng hợp và phụ gia có công thức đặc biệt để sau khi trộn với nước thành hỗn hợp vữa có cường độ và độ bám dính phù hợp cùng với màu sắc để trang trí. Sau khi đóng rắn **ST 67** có tính bám dính, tạo cường độ và kiểm soát độ co ngót.

Ứng dụng tiêu biểu

ST 67 là loại vữa màu trộn sẵn đa chức năng mác 100# dành cho tường trang trí là một lựa chọn hoàn hảo cho các nhà thầu xây dựng. Tường trang trí gốc xi măng luôn mang lại hiệu ứng tự nhiên, đặc biệt là có thể dùng cho ngoại thất với độ bền vượt trội, màu sắc đa dạng. Giúp cho các nhà thầu, tổ đội thi công tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm hoàn thiện.

Thông số kĩ thuật

Dạng	Bột
Màu	Xám
Tỉ lệ trộn	40 kg của ST 67 với khoảng 10 lít nước
Tỉ trọng sau trộn	1,2 g/cm ³
Thời gian sống sau trộn	khoảng 2 giờ
Nhiệt độ thi công	từ 5°C đến 45°C
Thời gian se mặt	khoảng 15 ~ 20 phút
Thời gian chỉnh sửa	sau 30 phút
Thời gian đóng rắn hoàn toàn	sau 24 giờ
Nhiệt độ khả ứng	từ -30°C đến +90°C
Cường độ bám dính trên bê tông (ASTM D7234 -12)	
- sau 28 ngày	>0,3 MPa
Cường độ nén (TCVN 9204 : 2012)	
- sau 7 ngày	1 MPa
- sau 28 ngày	2 MPa

Hướng dẫn trộn

Đổ khoảng 10 lít nước vào thùng máy trộn. Từ từ thêm 40 kg **ST 67** và trộn với máy trộn tốc độ chậm cho đến khi đạt được hỗn hợp vữa đồng nhất và không vón cục.

Đề yên hỗn hợp trong 5 phút và trộn lại trước khi sử dụng.

Qui trình thi công

1. Bề mặt vữa, bê tông hoàn thiện...tiến hành vệ sinh ba vớ, bụi bẩn...trét đều 1 lớp lấy phẳng 1- 3mm
2. Chờ ráo mặt từ 15 – 20 phút dùng bay cao su xoa đều cho đến khi đạt độ phẳng mong muốn.

Vệ sinh

Tất cả các công cụ và tay có thể được làm sạch bằng nhiều nước trước khi vữa đóng rắn. Sau khi đã đóng rắn, việc làm sạch trở nên rất khó khăn hơn nhưng thường có thể được loại bỏ bởi các phương tiện cơ học.

Đóng gói

ST 67 được đóng gói trong bao 40 kg.

Lưu kho

12 tháng trong điều kiện bảo quản ở nơi mát và bao chưa mở.

Tham chiếu ST 67/06012025