

ST42

INTERIOR PAINT

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP

Mô tả

ST42 - Interior Paint là sơn nước nội thất cao cấp, được tổng hợp từ nhựa acrylic, bột màu, phụ gia đem lại độ kết dính và độ phủ tối đa, màng sơn bóng mờ màu sắc bền lâu, dùng sơn phủ bề mặt bên trong công trình.

Ứng dụng

Phù hợp thi công trên các bề mặt hồ vữa, bê tông, xi măng, gạch ngói... Lớp sơn hoàn thiện có khả năng lau chùi dễ dàng

Thông số kỹ thuật

Chỉ tiêu	Mức yêu cầu	Phương pháp thử	Kết quả
Thời gian khô bề mặt (h)	≤ 1	TCVN 2096:1993	0.5
Thời gian khô hoàn toàn (h)	≤ 5	TCVN 2096:1993	2
Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	≤ 2	TCVN 2097:2015	Các cạnh của vết cắt hoàn toàn nhẵn, không có ô vuông nào của mạng bị tác ra
Độ rửa trôi, chu kỳ	≥ 450	TCVN 8653-4 : 2012	Không phát hiện sự phá vỡ hoặc mài mòn màng sơn

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt nền phải sạch, khô và chắc, không có bụi và tạp chất. Tất cả tạp chất, dầu, mỡ, sơn, sáp, hoặc bất kể chất nào ảnh hưởng đến độ bám dính phải loại bỏ. Độ ẩm bề mặt dưới 20%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch triệt để các lớp vật liệu phủ cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn không còn cứng chắc hoặc khiếm khuyết, bụi bột phấn và rong rêu nấm mốc. Sửa chữa những vùng bị hư hỏng. Trong trường hợp vết nứt lớn hơn 0,1 mm, phải được trám trước và làm nhẵn bề mặt bằng bột trét nội thất

Thi công

Khuấy đều **ST42 - Interior Paint** Sơn nước nội thất cao cấp trước khi sử dụng

Hệ thống sơn đề nghị

- Lớp mastic: 1 ÷ 2 lớp bột trét tường nội thất.
- Lớp lót: 1 ÷ 2 lớp **ST41** - Sơn lót kháng kiềm cao cấp

- Lớp hoàn thiện: 2 lớp **ST42 - Interior Paint** Sơn nước nội thất cao cấp

Thời gian khô: phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Đóng gói & Định mức

Quy cách	:	5 kg, 20 kg
Định mức	:	0.07 – 0.08 kg/m ² (tùy thuộc bề mặt và kỹ thuật thi công)
Tỷ trọng	:	1.25 ± 0.05 g/cm ³
Bảo quản	:	Nơi khô ráo, thoáng mát
Hạn sử dụng	:	12 tháng

Tham chiếu ST42/01042024